

# TECHNICKÝ LIST

## DREVONOL S IOI2 Lazúrovací lak na drevo

---

### Popis:

Roztok alkydovej živice v organickom rozpúšťadle s prísadou vysychavého oleja, anorganických a organických pigmentov a špeciálnych aditív. Osahuje fungicídny prípravok s ochranným účinkom proti drevosfarbujúcim hubám.

### Farebné odtiene:

bezfarebný, gaštan, orech, palisander, teak, svetlý dub, jedľová zeleň, pínia, červený smrek, mahagón,

### Použitie:

Na povrchové úpravy dreva pre vonkajšie a vnútorné účely (nátery chát, okenných rámov, plotov, podláh, nábytku a podobne). Bezfarebný lazúrovací lak je určený aj pre zrovnomenenie savosti dreva, alebo ako napúšťadlo pod nátery olejovými farbami alebo syntetickými náterovými látkami.

Používajte len v dobre vetrateľných priestoroch.

Výrobok nesmie byť použitý na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmovinami, pitnou vodou a k náteru hračiek a detského nábytku.

### Riedenie:

Prípravok sa nanáša neriedený. Pomôcky sa môžu umývať riedidlom S 6006.

### Nanášanie:

Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Nanáša sa len také množstvo, ktoré dokonale vsiakne do povrchu dreva. nevsiaknutý lak treba po 10 minútach zotrieť.

### Vlastnosti náterovej hmoty:

výtokový čas - 23°C/2mm dýza	25 až 55 s
hustota (g / cm <sup>3</sup> )	0,886 – 0,894 /podľa odtieňa/
obsah organických rozpúšťadiel ( kg / kg výrobku )	0,737 – 0,766
obsah celkového organického uhlíka ( kg / kg výrobku )	0,626 – 0,651
obsah neprchavých látok - sušina ( % )	25 – 40
VOC ( g/l ) ; A/f	620 /limit 700/
pretierateľnosť -	po 24 hod.

**Výdatnosť:** 8 až 10 m<sup>2</sup> / kg

**Záručná doba :** 24 mesiacov

**Skladovanie :**

Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5 až +25°C.

**Balenie:** 2,5 L; 14 kg a podľa požiadaviek zákazníka

**Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.**