

Technický list

TL 06.50 CL 7300 Disperzné lepidlo na PVC podlahy

Výrobok

Bezrozpúšťadlové lepidlo, na báze disperzie. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a ľahko použiteľné, ľahko rozštiepatelné. Vysoká príľnavosť k nasiakavým materiálom.



Vlastnosti

- Krátka otvorená doba
- Vysoká prídržnosť
- Neobsahuje rozpúšťadlá

Použitie

- PVC na penovke
- PVC s filcom
- CV krytina
- Textilné krytiny
- Lepenie tkaných kobercov s textilnou rubovou stranou
- Interiér
- Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, možno použiť aj na preglejky, polystyrén či polyuretán

Technické vlastnosti

Základ	disperzia		
Spotreba A2 stierka g/m ²	220 - 350		
Hustota	kg/l	1,55	
Čas pokládky	min.	10 - 20	vyššia teplota čas skracuje
Otvorený čas	min.	40	vyššia teplota čas skracuje
Tepelná odolnosť	°C	50	
Aplikačná teplota	°C	+5 až +35	
Odporúčaná aplikačná teplota	°C	+15 až +30	
Pochôdnosť	hod.	<24	
Úplné vytvrdenie	hod.	<72	
Skladovanie		1 rok	dátum expirácie uvedený na obale

Balenie

- Vedro 1 kg, 5 kg a 14kg

Farba

- Biela

Podklad

Podklad by mal byť suchý, čistý, bez mastôt a suchých častíc. Staré lepidlo sa musí vybrúsiť a mechanicky odstrániť.

Aplikácia

Lepidlo nanášajte plošne na jednu stranu lepenej plochy stierkou v hrúbke cca 1 – 1,5 mm najlepšie podlahovou stierkou A2. Čas pokládky je 10 až 20 min. pri +23 °C. Ak je teplota vyššia, čas sa skracuje. Podľa možnosti preveďte fixáciu a zaťaženie lepeného spoja. Úplné vytvrdenie je po 24 – 72 hodinách (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla). Ideálna aplikačná teplota +15 °C až +30 °C, pri aplikácii pri inej teplote lepidlo pomaly alebo naopak rýchlo schne. Spotreba lepidla 220 – 350 g/m² (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla).

Skladovanie

V originálnom neotvorenom obale pri +10 °C až +25 °C. Dátum expirácie je uvedený na obale. Výrobok nesmie zmŕznúť. Chráňte pred slnečným svetlom. Skladujte mimo dosahu detí.

Čistenie

Nevytvrdnuté lepidlo je možné umyť čistou vlažnou vodou a vytvrdnuté lepidlo vyčistíte mechanicky škrabkou alebo nožom.

Bezpečnosť

Víď << Karta bezpečnostných údajov 06.50 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 09.08.2024

Vyhotovené dňa 25.11.2019

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.