

Typ výrobku	Vysokokvalitná dekoratívna povrchová úprava vnútorných stien vyrobená z kvalitného polymérneho spojiva a pigmentov, ktoré dosahujú dekoratívne efekty. Má výbornú príľnavosť a odolnosť voči vysokému zaťaženiu v prevádzke, dobrú paropriepustnosť a vodoodpudivosť.
Oblasť použitia	Vhodný na dekoratívnu ochranu hladkých vnútorných povrchov stien s cieľom zvýšiť úroveň estetiky v bytových a obchodných priestoroch. Správnou ale pomerne jednoduchou technikou, sa dosahuje jedinečný výsledný vzhľad, na ktorom sa striedajú polia rôzneho lesku.
Sortiment	Vyrába sa v strieborných a zlatých odtieňoch a použitím systému Top Mix pre strojové tónovanie CHROMOS-SVJETLOST získate celú škálu odtieňov so vzorkovnice BRAVO INSPIRE ELITE.
Vlastnosti	Dobré krytie podkladu Neškodný Odolný voči umývaniu
Riedenie	Pripravené na aplikáciu
Výdatnosť	4-6 m ² / L v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Hustota	1,05-1,10 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)
Obsah pevných látok	48 ± 2% (HRN EN ISO 3251)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(l), 200g/L; produkt obsahuje: max.50g/L (HRN EN ISO 11890-1:2008)
Podmienky pri aplikácii	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť počas aplikácie vyššia ako +10°C a nižšia ako +25°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 75%. Nízke teploty, ako aj vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu nerovnomerne meniť odtieň. Vysoké teploty v lete skracujú otvorený pracovný čas materiálu.
Príprava podkladu	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez voľných častí, prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Starý náter, ktorý nie je súdržný odstráňte mechanicky. Nové podklady z vnútornej minerálnej omytky by mali byť minimálne 28 dní staré. Ak je na povrchu plesneň, mala by sa sanovať pomocou prípravku ALGENON. Nerovné povrchy vyrovnajte akrylátovou stierkou PREMIUM GLET. Pred a po nanosení stierky je nevyhnutné podklad impregnovaný prípravkom SIMPRA UNIVERSAL PRIMER v pomere 1: 3. Potom na povrch naneste KEMOPOL PREMIUM v bielom odtieni alebo tónovaný v približnom odtieni dokončovacieho materiálu, všetko podľa pokynov výrobcu.

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



Príprava a aplikácia

Pred použitím materiálu premiešajte v pôvodnom obale. BRAVO INSPIRE ELITE sa nanáša v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa nanáša v tenkej vrstve nerezovým hladidlom so zaoblenými hranami, postupne v rôznych smeroch. Druhá vrstva sa nanáša po zaschnutí prvej vrstvy plastovým alebo nerezovým hladidlom so zaoblenými hranami na plochu cca 1 - 1,5 m² v mierne hrubšej vrstve v rôznych smeroch. V priebehu niekoľkých minút (keď začne mierne ťahať) sa materiál krúživými ťahmi zahradí plastovým hladidlom so zaoblenými hranami, čím sa vytvorí požadovaný efekt.

Používajte balenie z rovnakej výrobnéj šarže na jeden povrch. Rôzne výrobné šarže, ako aj výrobky tónované v systéme Top Mix je potrebné pred použitím egalizovať. Pripravte si dostatočné množstvo prípravku na použitie na spracovanie jednej plochy, zvyšok uchovávajte v dobre uzavretom originálnom obale.

Aby ste sa vyhli viditeľným spojom, odporúčame neprerušovanú aplikáciu z jedného konca povrchu na druhý. Následné opravy nie sú možné. Akékoľvek upravovanie náterov počas práce nie je odporúčané (riedenie, pridávanie farbív a pod.).

Ihneď po ukončení práce umyte náradie vodou.

Pri vykonávaní prác dodržujte platné stavebné normy.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

Schnutie

Náter je úplne suchý po 1-2 hod. (20°C a rel. vlhkosť 65%), v závislosti od poveternostných podmienok

Údržba povrchov

Bežná údržba sa prevádza prachovkou, prípadné flaky je možné odstrániť mokrou handričkou. Obnovenie náteru je možné po aplikácii vyrovnávajúcej vrstvy PREMIUM GLET, pretože by došlo k vysokej koncentrácii povrchu pieskom.

Bezpečnosť pri práci

Je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné vybavenie. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov produktu.

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C, nesmie zamrznúť

Likvidácia obalu a zvyškov farby

Obal úplne zbaviť obsahu a odovzdať na zberný dvor. Právnické osoby odovzdávajú obal oprávnenému likvidátorovi.

Doba použitia

Min. 1,5 roka od dátumu výroby

Kontrola kvality

Charakteristiky kvality produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Výrobok je pod stálym dohľadom kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



Poznámka

Technické hodnoty sa vzťahujú na základné výrobky. Tónovaním produktu môžu vzniknúť drobné odchýlky v určitých technických vlastnostiach. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu nanášania produktu sú možné menšie odchýlky odtieňa od vzorkovnice. Pred použitím musí byť odtieň produktu skontrolovaný na malom testovacom povrchu, pretože nebudeme môcť prijať žiadne sťažnosti. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované so zámerom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS SVJETLOST.

Údaje neobsahujú zákonnú ani žiadnu druhoradú povinnosť výrobcu alebo používateľa zbaviť sa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vďaka použitiu prírodných surovín v našich výrobkoch sú pri jednotlivých dodávkach možné malé odchýlky od určitých hodnôt. Pri použití na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek ďalšie zmeny v technickom liste. Platné je iba posledné vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu na dole uvedenej kontaktnej e-mailovej adrese. Podrobnejšie informácie získate od našej technickej služby. Pred použitím si nezabudnite prečítať bezpečnostné štítky na obale produktu, zatiaľ čo karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie.

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

