



OSMO TUŽIDLO



Osmo Tužidlo je špeciálne, číre, polyizokyanátové tužidlo pre Osmo Olejové moridlo pre urýchlenie doby schnutia. Pridaním tužidla sa zrýchli doba sušenia.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBSAHNUTÉ LÁTKY

Alifatický polyizokyanát a 1-metoxypropylacetát.

FAREBNÝ ODTIEŇ

6631 číry

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 1,15 g/cm³

Viskozita: 36 s DIN EN ISO 2431/4 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 45 °C

Balenie: 0,06 l

Výdatnosť: Pridaním tužidla sa výdatnosť produktu nezmení.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 170 g/l.

Skladovanie: 1 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Zvyšný produkt / zmes sa nedá opäť uskladniť a použiť.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť pripravený presne podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené v technickom liste pre Osmo Olejové moridlo.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Pridajte tužidlo do Tvrdého voskového tužidla Expres, priamo do plechovky (1,0 l) a dobre premiešajte. Obe zložky musia byť dôkladne premiešané. Ďalšie spracovanie zodpovedá spracovaniu uvedenom v technickom liste Osmo Olejové moridlo. Pridaním tužidla sa zníži doba spracovania na 60 min. Prosím, nemiešajte viac materiálu, ako ho môžete s istotou spotrebovať len po dobu 45 min. Ak nepoužijete celé balenie, pridajte tužidlo k produktu v samostatnej plechovke.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Cca 3 – 4 hod. (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

POZNÁMKA

Doba spracovateľnosti produktu sa pridaním tužidla zníži na 60 min. Prosím, nemiešajte viac materiálu, ak ho môžete s istotou spotrebovať len po dobu 45 min.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

Výstražné upozornenie

VAROVANIE



Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pri vdýchnutí. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Pred použitím si prečítajte etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore. **PO ZASIAHNUTÍ POKOŽKY:** umyte veľkým množstvom mydla a vody. **PO VDÝCHNUTÍ:** presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

Produkt obsahuje: 1,6-diizokyanát hexametylén homopolymér.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 05 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované február 2018