

Typ výrobku	SIMPRA BETONKONTAKT CS je rýchloschnúci adhézný mostík pre hladké betónové povrchy v betónových povrchoch pred aplikáciou omietok vonku aj vnútri. Zlepšuje príľnavosť cementových, vápennocementových aj sádrových omietok.
Riedenie	Neriedi sa
Vzhľad	Drsný, matný, červený
Schnutie	Minimálne 12-24 hod., v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu
Použitie	Zlepšenie adhézie vnútorných aj fasádnych cementových, vápenno-cementových a sádrových omietok.
Balenie	5kg, 20kg
Spotreba	200-350 g/m ³ , v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	0,98 – 1,1 kg/L (HRN EN ISO 2811:2012)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A (g), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 10 g / L
Aplikácia	Upravovaný podklad musí byť pevný, suchý a čistý. Pred aplikáciou je potrebné dokonalé premiešanie. Odporúča sa nanášanie štetcom alebo valčekom. Aplikuje sa na podklad s teplotou +5 až +35°C, ktoré nie sú vystavené priamemu slnku. Maximálna vlhkosť betónu 3%.
pH	7,5-8,5 (ISO 976)
Viskozita	2500-4000 mPa.s (HRN EN ISO 2555:2008, 20°C)
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	4-5 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	SIMPRA Betonkontakt nie je horľavá. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

