



IDEAL lak na parkety (lesklý/polomatný)

OBLASŤ POUŽITIA

Na lakovanie parkiet a iných drevených podláh v miestnostiach s menším zaťažením a na lakovanie rozličných drevených predmetov.

VLASTNOSTI

- jednozložkový
- jednoduchá práca
- jednoduchá údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	uretanzovaný alkyd
LESK	lesklý, polomatný
SUCHÁ LÁTKA	45%
HUSTOTA	0,9 g / ml
INTERVAL MEDZI NÁTERMI	24 hodín
RIEDENIE	TESSAROL riedidlo
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením (kategória A(i): 500 g/l (2010). Maximálny obsah prchavých organických zlúčením vo výrobku: 480 g/l.
BALENIE	0,75l, 2,5l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporučeným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je výrobok upotrebitelný do dátumu, ktorý je uvedený na obale.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPOSOBY NANÁŠANIA	riedenie	viskozita (DIN 4mm)	dýza	tlak
štetec, valček	podľa potreby	75s		
striekanie	5-10%	30s	1,2-1,5mm	3-4 bar
PODMIENKY PRE PRÁCU	teplota laku, vzduchu a objektu +18-22°C a relatívna vlhkosť vzduchu			
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vl. 65%)	suché na prach cca. 1 hodina, suché pre nanášanie nasledujúcej vrstvy 24 hodín, vhodné na bežné používanie 1 týždeň Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predĺži.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednom nanesení 10-12m ² /l Praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NARADIA	TESSAROL riedidlo resp. riedidlo na báze lakového benzínu			

PRÍPRAVA PODKLADU

Drevený podklad

Vlhkosť parkiet musí byť medzi 8-10%. Parkety musia byť strojovo prebrúsené a dôkladne očistené od prachu a ostatných nečistôt. Nerovnosti a škáry je potrebné vyrovnať zmesou laku a prachu, ktorý vznikol počas strojového brúsenia, zmes sa naniesie lopatkou. Medzi vrstvami sa lak brúsi brúsnym papierom 150-180.

Renovácia starých parkiet

Starý lak úplne odstránime. Medzi jednotlivými vrstvami sa povrch brúsi manuálne brúsnym papierom 150-180.

PRÍPRAVA LAKU

Lak je potrebné dobre premiešať.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA	KONEČNÝ NÁTER
parkety, palubovka, neopracované drevo	suché parkety strojovo prebrúsiť a odstrániť všetky nečistoty	3x IDEAL lak na parkety (lesklý / polomatný)
staré parkety	starý lak úplne odstrániť	3x IDEAL lak na parkety (lesklý / polomatný)

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Prírodné drevo nezávisle od laku pod vplyvom svetla zmení farbu.
- Lak vplýva na odtieň parkiet, preto je potrebné u exotických a neznámych druhov dreva otestovať lak na menšej ploche.
- Na dekoratívne zafarbenie sa môže drevo vopred ošetriť **BORI tenkovrstvovou lazúrou** vo zvolenom odtieni.
- Lak sa môže čistiť vlhkou látkou a jemnými čistiacimi prostriedkami na čistenie parkiet po 2 týždňoch, po tomto čase môžete rozmiestniť aj nábytok; koberce po 3 – 4 týždňoch.
- Životnosť laku sa predlžuje, ak sa lak príležitostne natre vodnou emulziou vosku alebo podobným prostriedkom na ošetrovanie parkiet.
- Je dôležité ochrániť nohy stoličiek a nábytku, ktorý sa pohybuje po povrchu filcom, gumou alebo iným ochranným materiálom.