

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS ART Chrome efekt

1. Popis:

Vysoký chrómovaný efekt pre použitie v interiéri.

2. Vlastnosti:

Dobrá priľnavosť

Vysoká krycia schopnosť

Rýchle schnutie

3. Odporúčané použitie:

Špeciálne určená na dekoráciu kovových, sklenených, prútených, keramických a väčšiny plastových podkladových materiálov. Koncipovaná len pre použitie v interiéri.

4. Vyhotovenie:

Farba: strieborná C150 a zlatá C151

Balenie: 520 cm³/400 ml a 270 cm³/200 ml

5. Technická charakteristika:

Báza	Termoplastická akrylová živica
Pigmenty	Oxid titaničitý a fosfát zinku
Rozpúšťadlá	Aromatické zlúčeniny
Hnacia látka	DME
Hustota	1,05 ± 0,05 g/cm ³
Viskozita	16 ± 1 sec. (Typ pohára: Ford Cup č. 4, 20 °C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	52 ± 1 % (teoretická hodnota)
VOC /prchavé organické zlúčeniny/	550 g/l
Lesk	Kovová konečná úprava
Výdatnosť:	540/200 ml: 2 m ² podľa podkladu 270/200 ml: 1 m ² podľa podkladu
Doba schnutia pri 20 °C:	Na dotyk: 15 min. Celková: 30 minút Na pretieranie: po 1 hodine
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť voči teplu	Odporúčaná do 100 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	4 bary pri 20 °C / 7-8 barov pri 50 °C
Čistenie	Čistiace rozpúšťadlo v spreji
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok.

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm aplikovaním tenkých, rýchlych vrstiev krížom-krážom. Medzi vrstvami nechajte náter niekoľko minút schnúť. Odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme

C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

novasol@novasolspray.com

